



SUNFOR

## SF-649N 基材润湿剂

SF-649N 是聚醚改性有机硅化合物，能强烈降低体系的表面张力，从而提供很强的润湿能力，是一只优良的底材润湿剂，在偏酸偏碱性体系当中比较稳定，且不影响重涂性，特别适用于水性涂料与油墨体系，不提供滑度。

### 物化参数

成分：聚醚改性硅氧烷  
外观：淡黄色透明液体  
有效份：100%  
密度：1.04g/cm<sup>3</sup>(20°C)

### 产品特点

- 1、无溶剂产品，没有或稍有稳泡的作用，并不降低重涂性；
- 2、能够剧烈降低涂料体系的表面张力，特别能够增进底材润湿和防止缩孔，也增进流动和流平性；
- 3、不具有增加表面清爽性和抗沾粘性。

### 应用范围

适用于水性木器涂料，水性工业涂料以及 UV 光固化涂料，油墨等体系。

### 用法及用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包装规格

25KG/桶

### 储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuaong.com>



关注我们  
更多精彩