



SUNFOR

AP-507G 烤漆密着剂

AP-507G 为增强烘烤漆附着力的添加剂。对提高漆膜在铝或铝合金和其它有色金属表面的附着力很好。

物化参数

外观	微黄色粘稠液体
有效成分	不含硅的酸性聚合物
有效含量	100%
比重	1.02 – 1.05
折射率	1.4761

产品特性

- 能改善涂料对非铁质的金属表面如铝、铝合金、锌等底材的附着力。
- 具有提高漆膜弹性的作用，改善延展性和耐冲击性。
- 促进树脂体系的交联固化。
- 高温急速烘烤不变色。
- 良好的相容性，与几乎所有的涂料体系均相容。
- 添加于涂料体系而不影响其贮存稳定性，且不影响漆膜的耐候性。

应用范围

可用于溶剂型和水性涂料体系。如：氨基醇酸烘漆、氨基丙烯酸烘漆、聚酯卷钢底漆等。

添加量与使用方法

用量为涂料全量的 1.5 – 2 % (重量)。于生产过程前、后加入均可。当用于水性烘漆体系时，必须先用浓度 10 – 20 % 的二甲基乙醇胺水溶液中和后再添加。

储 存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射。贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩