



SUNFOR

高科产品 优质服务
HI-TECH PRODUCT QUALITY SERVICE

AP-518B 附着增进剂

AP-518B 能够很好的解决涂料在未经处理 PP 或 PP/EPDM 塑胶底材上附着不良的问题。

物化参数

成分： 氯化 PP
外观： 淡黄色透明液体
有效份： 40%

产品特点

- 1、PP 或 PP/EPDM 塑料表面虽可以火焰或电弧处理，增进上层涂料的附着性，但是设备成本较高、操作不便受到一定的限制；
- 2、使用 AP-518B 附着增进剂充当底漆或添加于树脂中，除了能够有效解决涂料在未经处理的 PP 或 PP/EPDM 底材的附着，同时可增进涂料的耐水性、耐汽油性及耐热性。

适用范围

聚丙烯酸塑料底漆等。

使用方法与用量

将 AP-518B 以溶剂稀释 5-10 倍，喷涂在除油后的 PP 底材上，隔 5-8 分钟即可喷面漆，以 80°C*30mins 干燥即可。也可直接添加于油漆中，以增强油漆对 PP 底材的附着力，添加量应通过试验确定。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩