

DP-803S 分散剂

DP-803S 具有很好的防浮色发花能力,用于防止钛白颜料与其他颜料复配的复色漆中产生的浮色发花现象,有良好的效果,同时对哑光粉有很好的分散效果,并可避免产生结块沉底等现象。

物化参数

成 分: 高分子羧酸与改性聚硅氧烷混合物

外 观: 微黄色澄清液体

有效份: 50%

产品特性

- 1、对于颜料的润湿分散效果优异,可以有效的防止涂料配方中二氧化钛和其他颜料合用时候的色分离现象。
 - 2、用作哑光粉的分散剂时可以提高哑光粉的整齐排列,使漆膜更加平整。
 - 3、当颜料与其他填充料混合使用的时候,可以有效的防止硬结的产生。
- 4、产品中所含有的聚硅氧烷成分不会对漆膜产生不良的影响,并有促进流平,提高手感的功能。

应用范围

推荐用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、双组分聚氨酯、环氧漆、乙烯基漆等。

建议用量

一般对总量 0.1-0.9%. 对无机颜料 0.5%-3%, 有机颜料为 10-30%, 建议研磨前添加。

包装规格

25KG/桶

储存

应置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源。温度低时,可能会发生分层和浑浊, 使用前加热至清澈即可。

附注:本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息,仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司(TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com http://:www.shanmuhuagong.com

