



SUNFOR

WR-663 增硬耐磨剂

WR-663 是改性聚硅氧烷的增硬耐磨剂，能够有效增加涂层硬度、耐刮伤性等，特别适用于硅胶体系和相容性要求较高的体系提高抗刮耐磨性能。

物化参数

组 成： 改性聚硅氧烷

外 观： 微黄色液体

固 含： 100%

产品特点

- 1、适用于溶剂、水性、无溶剂型、紫外光固化等体系；
- 2、增进涂膜的流动性并提供良好的抗刮伤效果；
- 3、消除表面橘皮、火山口等缺陷，使涂膜表面有爽滑的触感，改善光泽；
- 4、增进涂膜的抗刮伤及平滑耐磨性。

应用范围

可用于全部水溶性涂料体系，如水性工业漆、水性木器漆、水性烤漆等，也可用于溶剂型和 UV 涂料油墨体系。

添加量

推荐用量：0.1~1.0%(对全量)，可在生产过程任何阶段添加。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemic@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩