



SUNFOR

## S-3409 润湿剂

S-3409 润湿剂是聚醚改性有机硅化合物，能够降低体系的表面张力，提供很好的润湿能力，良好的底材润湿剂，在偏酸偏碱性体系当中比较稳定，且不影响重涂性。

### 物化参数

成分：聚醚改性硅氧烷

外观：浅黄色透明液体

固含：100%

### 产品特性

- 1.能够很好的降低体系的表面张力，从而提供较强的润湿能力；
- 2.结构特殊，在偏酸偏碱性体系当中比较稳定，且不影响重涂性；
- 3.特别适用于水性涂料体系，手感一般。

### 应用范围

适用于水性涂料，水性油墨体系以及 UV 涂料体系。

### 添加量及方法

根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包装

25KG/桶

### 储存

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 5°C-35°C，有效贮存期自包装之日起为 12 个月。保持阴凉，未使用完请密封保存。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩